



# ADDENDA POUR L'APPLICATION DE EUCO<sup>®</sup> DIAMOND HARD<sup>™</sup> SUR LEVEL TOP

Cet addenda d'application concerne uniquement l'application d'EUCO DIAMOND HARD sur les produits LEVEL TOP une fois l'étape du polissage terminée. Tous les autres types d'application doivent être faits en respectant rigoureusement les directives d'application inscrites sur la fiche technique d'EUCO DIAMOND HARD.

## APPLICATION

### (SUR LEVEL TOP POLISH OU LEVEL TOP PC-AGG UNIQUEMENT)

La température ambiante doit se situer entre 2 et 38 °C pendant l'application. Lorsque la température est inférieure à 10 °C, la réaction et le processus de « gélification » d'EUCO DIAMOND HARD sont plus lents. Par temps chaud ou venteux, la réaction peut prendre moins que les 30 minutes habituelles. La surface polie du produit LEVEL TOP doit être sèche. Appliquer EUCO DIAMOND HARD avec parcimonie sur la surface polie du produit LEVEL TOP à l'aide d'un vaporisateur à basse pression ou en le versant directement sur la surface, puis l'étendre uniformément à l'aide d'un tampon en microfibres. Deux couches seront requises. La première couche s'applique à un taux de 2,4 à 4,9 m<sup>2</sup>/litre (100 à 200 pi<sup>2</sup>/gal US). Ne pas laisser EUCO DIAMOND HARD former des flaques. Si un excédent d'EUCO DIAMOND HARD forme des flaques et sèche sur la surface, des résidus blancs pourraient se former; ces résidus ne peuvent être enlevés qu'à l'aide de moyens mécaniques tels le meulage ou le ponçage. Éviter que cela ne se produise en distribuant l'EUCO DIAMOND HARD excédentaire ou en l'enlevant complètement de la surface lorsque l'application est terminée. Laisser la première couche sécher pendant au moins 30 minutes avant de polir avec une machine à polissage à haute vitesse. La deuxième couche s'applique à un taux de 4,9 à 9,8 m<sup>2</sup>/litre (200 à 400 pi<sup>2</sup>/gal US). Encore une fois, ne pas laisser EUCO DIAMOND HARD former des flaques. Laisser la deuxième couche sécher pendant au moins 30 minutes avant de polir avec une machine à polissage à haute vitesse. S'assurer de protéger les planchers environnants pendant l'application. Ne pas laisser de traces d'EUCO DIAMOND HARD sur du béton non traité puisque les traces de pied ou de pneu pourraient devenir permanentes.

Après les deux applications et polissages d'EUCO DIAMOND HARD, une application régulière d'ULTRAGUARD suivie d'un polissage à haute vitesse doit être effectuée pour protéger encore davantage le plancher.

**GARANTIE** : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.