



EVERCLEAR 350

AGENT DE CURE ET DE SCÉLLEMENT 100 % ACRYLIQUE À BASE DE SOLVANT EXEMPTÉ POUR LE BÉTON DÉCORATIF **EUCLID CHEMICAL**

EMBALLAGE

Baril de 208 litres

Code : 359TBN 55

Seau de 18,9 litres

Code : 359TBN 05

Contenant de 3,8 litres (boîte de 4)

Code : 359TBN 93

NETTOYAGE

Xylène/xylol ou acétone

(voir la section Nettoyage et décapage)

DURÉE DE CONSERVATION

Trois ans lorsqu'entreposé convenablement

SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉS

- COV : 335 g/litre
- ASTM C1315 Type 1, Classe A
- ASTM C309 Type 1, Classes A et B
- Conforme à la réglementation AIM fédérale sur les COV et aux normes COV des régions OTC et LADCO

DESCRIPTION

EVERCLEAR 350 est un agent de cure et un agent de cure et de scellement 100 % acrylique qui protège le béton et en améliore l'apparence au moyen d'une pellicule transparente et résistante aux UV plus durable que celle créée par les produits de cure et de scellement courants à base de polymères. EVERCLEAR 350 est formulé dans un support avec solvant exempté, pour une utilisation dans les régions ayant une réglementation relative aux COV. EVERCLEAR 350 est conçu pour améliorer la couleur du béton estampé, des granulats exposés et des pavés de béton colorés en leur donnant une apparence riche. Il procure une protection contre les effets dommageables de la circulation, des intempéries et des sels déglaçants, tout en permettant au béton de « respirer ». Lorsqu'il est appliqué correctement, EVERCLEAR 350 ne deviendra pas blanc s'il est exposé à l'humidité. EVERCLEAR 350 procure un fini satiné au béton, ce qui met en valeur la couleur et la texture des surfaces. EVERCLEAR 350 peut être coloré par l'ajout de sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACK; les sachets sont offerts en 33 couleurs standards.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Assure une cure adéquate du nouveau béton
- Les polymères 100 % acrylique préviennent le jaunissement et produisent un scellement plus perméable
- Améliore l'apparence des bétons colorés
- Est plus dur et plus durable que les agents de cure et de scellement courants
- Sèche plus lentement que les produits à base d'acétone et d'acétate de *tert*-butyle, deux solvants exemptés
- Peut être coloré par l'ajout de sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACK pour uniformiser les surfaces en béton bigarrées

MÉTHODES COURANTES

- Vaporisateur industriel à pompe résistant aux solvants muni d'un orifice de vaporisation qui convient aux liquides à teneur élevée en solides
- Rouleau à poils courts résistant aux solvants

DOMAINES D'APPLICATION

- Entrées et pavages extérieurs
- Murs et colonnes
- Planchers avec durcisseur
- Cure et scellement de bétons décoratifs, y compris les surfaces colorées, estampées et avec des granulats exposés

APPARENCE

EVERCLEAR 350 est un liquide clair dans le contenant. Après l'application et le séchage, EVERCLEAR 350 fera grandement foncer le béton et produira un fini moyennement lustré. Il est fortement recommandé d'effectuer un essai sur une petite section afin de confirmer l'apparence avant de procéder à l'application sur la zone entière.

APPLICATION – PROPRIÉTÉS

Ces propriétés ont été obtenues en laboratoire à 21 °C. Il faut s'attendre à des variations en fonction des conditions sur le terrain.

Teneur en solides :	> 25 %
Sec au toucher :	20 minutes
Intervalle entre les couches :	2 heures minimum
Circulation piétonnière :	1 heure
Circulation de véhicules :	10 à 12 heures
Perte d'humidité (ASTM C156) :	< 0,40 kg/m ²

RENDEMENT

Nouveau béton

1^{re} couche : 7,4 à 8,6 m²/litre (300 à 350 pi²/gal US)
2^e couche : 8,6 à 9,8 m²/litre (350 à 400 pi²/gal US)

Béton existant et rescellement

1^{re} couche : 8,6 à 9,8 m²/litre (350 à 400 pi²/gal US)
2^e couche : 8,6 à 9,8 m²/litre (350 à 400 pi²/gal US)

* Les rendements sont approximatifs. Les rendements réels dépendent de la température, de la texture et de la porosité du substrat. **Éviter d'appliquer des couches de scellant trop épaisses puisque cela pourrait entraîner une décoloration ou une mauvaise performance du produit.**

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Pour un béton existant, tous les contaminants de surface doivent être retirés de la surface et elle doit être exempte d'eau stagnante. Pour une application d'EVERCLEAR 350 sur un béton préalablement scellé, appeler Euclid Chemical pour vérifier la compatibilité. Si la composition chimique de l'agent de scellement préalablement installé est inconnue, il est fortement recommandé de faire un essai sur une petite section afin de valider la compatibilité entre EVERCLEAR 350 et l'ancien scellant. Pour une application d'EVERCLEAR 350 à titre d'agent de cure et de scellement sur du béton fraîchement mis en place, permettre à l'eau de ressuage à la surface de s'évaporer avant de procéder à l'application d'EVERCLEAR 350 et s'assurer que la surface est suffisamment dure pour ne pas se dégrader pendant l'application du produit.

Malaxage : Il n'est pas nécessaire de prémalaxer EVERCLEAR 350 avant son utilisation. Si des sachets de colorant EUCLID UNIVERSAL COLOR PACK ou EUCO GRIP sont utilisés avec ce scellant, consulter les fiches techniques de ces produits pour les instructions de malaxage.

Application : Appliquer selon le taux recommandé à l'aide d'un vaporisateur industriel à pompe résistant aux solvants muni d'un orifice de vaporisation qui convient aux liquides à teneur élevée en solides et d'un rouleau à poils courts résistant aux solvants. Appliquer le scellant uniformément sur le béton à l'aide du vaporisateur, puis passer délicatement le rouleau sur le scellant pour assurer une couverture uniforme. Conserver un bord humide lors de la vaporisation, puis passer le rouleau sur les marques de chevauchement laissées par le vaporisateur pour une apparence optimale. EVERCLEAR 350 pourrait être appliqué uniquement avec un rouleau, mais, dans ce cas, il faut faire preuve de plus de prudence afin de s'assurer que le scellant est appliqué uniformément et au taux d'application adéquat. Redistribuer les flaques ou les coulures avant qu'EVERCLEAR 350 ne sèche. Protéger les surfaces fraîchement recouvertes de la pluie ou de la brume épaisse pendant un minimum de 12 heures après l'application. Le rouleau doit être passé immédiatement après la vaporisation puisque ce produit sèche rapidement.

Une application trop épaisse d'EVERCLEAR 350, de trop de couches successives ou de multiples couches pour sceller de nouveau la surface trop fréquemment peut causer du bullage, le blanchiment du produit, du pelage, de l'écaillage et ultimement une défaillance du produit. Afin de prévenir une surapplication, une bonne pratique consiste à mesurer la zone à sceller et à calculer le volume correspondant de produit requis en fonction du taux d'application. Si EVERCLEAR 350 est appliqué par temps chaud ou sous un ensoleillement direct ou encore sur une surface chaude, du bullage peut se produire. Pour des directives additionnelles sur l'application d'agents de cure et de scellement d'Euclid Chemical, visitez notre site Web pour visionner une vidéo éducative sur la procédure à suivre.

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE

Les outils et l'équipement peuvent être nettoyés avec EUCO SOLVENT, du xylène/xylol ou de l'acétone (toujours tenir compte des modes d'emploi et des avertissements se trouvant sur les étiquettes) immédiatement après leur utilisation. Nettoyer les gouttes et la surapplication avec l'un des solvants ci-dessus avant qu'elles ne sèchent. Faire s'écouler du solvant de nettoyage dans l'équipement de vaporisation afin de retirer tout produit résiduel et d'empêcher que l'orifice de vaporisation ne soit obstrué lors des utilisations ultérieures. S'il n'est pas nettoyé immédiatement, l'agent de scellement pourrait laisser des résidus sur les surfaces peintes, le verre ou le bois.

Une fois séché et mûri, EVERCLEAR 350 peut être décapé avec un puissant solvant tel que EUCO SOLVENT, le xylène/xylol ou le MEK (toujours tenir compte des modes d'emploi et des avertissements se trouvant sur les étiquettes). EUCO CLEAN & STRIP, un décapant à base d'agrumes, peut aussi être utilisé pour retirer ce produit. Le produit peut de plus être retiré par sablage au jet de sable ou par toute autre méthode mécanique similaire.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Tenir EVERCLEAR 350 éloigné des flammes directes, des étincelles ou d'autres sources d'inflammation.
- Si EVERCLEAR 350 est utilisé à l'intérieur, veiller à ce que l'apport en air extérieur pour la ventilation soit adéquat et boucher tous les conduits de CVCA qui pourraient laisser se répandre l'odeur de solvant. Éteindre toutes les veilleuses ou autres sources d'inflammation avant de commencer l'application d'EVERCLEAR 350.
- EVERCLEAR 350 ne gèle pas lorsqu'il est entreposé. Toutefois, il faut laisser sa température grimper à au moins 10 °C avant l'application.
- La température ambiante et celle de la surface doivent se situer entre 4 et 29 °C lors de l'application.
- Ne pas appliquer EVERCLEAR 350 sur des substrats gelés ou givrés.
- Ne pas appliquer EVERCLEAR 350 sur des surfaces chaudes en plein soleil.
- Ne pas appliquer EVERCLEAR 350 sur de l'eau de ressuage ou sur de l'eau libre en surface.
- Ne pas appliquer EVERCLEAR 350 si l'on prévoit de la pluie ou une brume épaisse dans les 12 heures suivant l'application.
- Ne pas diluer EVERCLEAR 350.
- EVERCLEAR 350 n'est pas résistant à l'essence ou aux autres fluides de véhicules.
- EVERCLEAR 350 rehaussera la couleur et fera foncer les substrats.
- Une accumulation excessive ou la formation de flaques d'EVERCLEAR 350 pendant l'application peuvent empêcher le produit de sécher complètement, et entraîner du bullage, le blanchiment, le pelage ou l'écaillage du scellant et la décoloration du béton.
- Les applications d'une épaisseur supérieure à celles recommandées, une application par temps frais/froid, une exposition prolongée à l'humidité (humidité élevée, pluie), ou un manque de ventilation pourraient faire en sorte que le scellant demeure mou/humide/collant au toucher plus longtemps que ce qui est précisé dans cette fiche technique.
- Lorsque des adhésifs pour recouvrements de plancher doivent être utilisés après l'application d'EVERCLEAR 350, un essai sur une petite section est recommandé afin d'assurer la compatibilité de l'adhésif avec EVERCLEAR 350.
- Il est fortement recommandé d'effectuer un essai sur une petite section afin de confirmer auprès de l'utilisateur final l'apparence et la texture finales du produit.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité du produit avant son utilisation.

Révision : 4.22

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'EUCLID, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.